MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ MH60 BLANC

15200117

Impression le 25.11.2026



En bref :

Joint universel MS polymère
Haute absorption des vibrations acoustiques
Durcissement rapide, 3 mm par 24 heures
Pas de rétrécissement
Résiste aux moisissures et aux bactéries

MH60 est un joint universel MS polymère destiné à la réparation et la fabrication dans l'automotive ainsi que dans l'industrie. Il permet de coller toutes sortes de matériaux à l'exception du PE et du PP. MH60 est complètement exempt de solvants, de silicones et d'isocyanates. MH60 reste très élastique après séchage. Haute absorption des vibrations acoustiques. Durcissement rapide, 3 mm par 24 heures. Pas de rétrécissement. Haute résistance mécanique. Résiste aux moisissures et aux bactéries.

S'applique sur surfaces sèches comme humides Pas de contamination des bordures avec du marbre et de la pierre naturelle.

Peut être peint avec la plupart des systèmes de peinture à base d'eau et 2K. Pour l'adhérence de tous les métaux, bois, EPDM, plomb, zinc, cuivre, miroirs, pierre, polystyrène, synthétiques et béton et types de pierres naturelles. Peut être utilisé pour remplacer tous les types d'adhésifs.

APPLICATION
Pour l'adhérence de tous les métaux, bois, EPDM, plomb, zinc, cuivre, miroirs, pierre, polystyrène, synthétiques et béton et types de pierre naturelle.
Peut être utilisé pour remplacer tous les types d'adhésifs
S’applique sur surfaces sèches comme humides
Peut être peint avec la plupart des systèmes de peinture à base d'eau et 2K.

- MH60 reste très élastique après séchage.
- Haute absorption des vibrations acoustiques.
- Durcissement rapide, 3 mm par 24 heures.
- Pas de rétrécissement.
- Haute résistance mécanique.
- Résiste aux moisissures et aux bactéries.
- Pas de contamination des bordures avec du marbre et de la pierre naturelle.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Résistance	thermique : -40°C à +90° C
Dureté Shore A	58
Volume	290ml

Tension	tension de traction 2,6n/mm²
Étanchéité	1,60g/ml
Température	température de traitement +5°C à +40°C
Séchage	à coeur : 3mm en 24h
Viscosité	800m/sec
Allongement à la rupture	350%

Autres : Mastic d'étanchéité MH60

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
15200117	Blanc	Pièce	Piece
15200119	Noir	Pièce	Piece

Association : Produits conseillés

Référence	Nom produit
15150015	Buse classique pour cartouche mastic
15150017	Buse double sortie pour cartouche mastic
15150018	Buse spéciale joint de sertissage pour cartouche mastic
15250051	Pistolet à cartouche PRO GUN 2000
D380316	Pistolet cartouche manuel TAJIMA CONVOY SUPER 12
SHP660	Pistolet cartouche et poche pneumatique P20
SHP662	Pistolet à piston pneumatique P25
SHP664	Pistolet P30
SHP666	Spray pistolet pour joint pulvérisable P55
SUP625	Pistolet pneumatique SUMAKE

Association : Produits similaires

Référence	Nom produit





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr