MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ET COLLAGE MS POLYMÈRE AUTOSEAL
GRIS
15200137

Impression le 25.11.2026



En bref :

Mastic d'étanchéité MS polymère universel
Excellentes qualités au collage
S'utilise en automobile, poids lourd, nautique et maintenance
Peut s'utiliser en milieu humide
Lissage au doigt ou au pinceau

AUTOSEAL est un **mastic d'étanchéité** MS Polymère universel qui possède d'excellentes qualités au collage.
Il adhère sur tout type de surface sauf sur le PE et le PP.
Extrêmement polyvalent, il est la réponse à tous vos besoins d'étanchéité et de collage dans l'industrie automobile, poids lourds, nautique, maintenance... Exempt de solvants, silicones et isocyanates, ce mastic peut être utilisé en milieu humide.

APPLICATION
Il est utilisé en carrosserie, construction automobile, industrie, nautisme, aéronautique.
AUTOSEAL s'utilise en cordon, il peut être lissé facilement au doigt ou au pinceau. Il ne file pas, ne craque pas et ne rétrécit pas.
AUTOSEAL peut se repeindre après 10 minutes et ne décolore pas
Bonne résistance mécanique, chimique et à l'eau salée.
AUTOSEAL adhére sur tout type de support et résiste très bien aux agents atmosphériques.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Cartouche
Conditionnement	Cartouche
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Formation de peau	10 - 15 min
Largeur	du joint min 5mm / max 25 mm
Température	+5°C / +40°C

Volume	290ml
Température de fonctionnement	-40°C / +100°C
Allongement à la rupture	200% (DIN 53504)
Module	à 100% : 2.10 MPa
Réticulation	1.1mm/24h

Autres : Mastic d'étanchéité et collage MS polymère AUTOSEAL

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
15200135	Blanc	Cartouche	Cartouche
15200136	Noir	Cartouche	Cartouche
15200137	Gris	Cartouche	Cartouche

Association : Produits conseillés

Référence	Nom produit
15150015	Buse classique pour cartouche mastic
15150017	Buse double sortie pour cartouche mastic
15150018	Buse spéciale joint de sertissage pour cartouche mastic
15250051	Pistolet à cartouche PRO GUN 2000
D380316	Pistolet cartouche manuel TAJIMA CONVOY SUPER 12
SHP660	Pistolet cartouche et poche pneumatique P20
SHP662	Pistolet à piston pneumatique P25
SHP664	Pistolet P30
SHP666	Spray pistolet pour joint pulvérisable P55
SUP625	Pistolet pneumatique SUMAKE

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr







Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr