VERNIS UHS 2:1 BESA GLASS
5 L
60260105

Impression le 25.11.2026



En bref :

Adéquat pour systèmes bi-couche en carrosserie
Se distingue par sa forte teneur en extrait sec à viscosité d'application
Pouvoir couvrant amélioré et meilleure brillance
Très bonne résistance aux UV

Vernis Ultra Hauts-Solides pour systèmes bi-couches, se distingue par sa forte teneur en extrait sec à viscosité d'application, tout en permettant un meilleur pouvoir couvrant, une meilleure brillance et l'amélioration de l'effet métallique par rapport aux produits standards, et respectant la législation sur l'environnement. Adéquat pour systèmes bi-couche en carrosserie. Très bonne résistance aux UV.

UTILISATION
Appliquer directement sur la base mate (solvantée ou à l'eau) au moins 30 minutes, après l'avoir pulvérisée.
Une fois appliqué sur bases hydro, il faut s'assurer d'une évaporation totale de l'eau avant l'application du vernis.

MODE D'EMPLOI
Appliquer 2 couches croisées avec un intervalle de 5 à 10 minutes, pour permettre la désolvantation. Durcisseur E-244 et E-247 pour réparations partielles.
Pour les réparations partielles, les meilleurs résultats ont été obtenus avec un pistolet aérographique avec un buse de 1.2mm.
En cas de polissage, appliquer 3 couches.

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques physiques : Densité à 20°C (g/cc) : 0.98 ± 0.01
Viscosité de livraison à 20°C : 22 - 25 sec. Ford n°4
% Extrait sec (poids/volume) : 58% ± 2 poids; 50% ± 2 volumes (mélangé avec le durcisseur)
VOC (g/l) : 406 (prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Type de produit : PUR
Couleur : Incolore
Rendement théorique (m²/l) : 9-10 (50my)
Brillance 60° - 60° : 100%
Recouvrabilité : 24h

CONDITIONNEMENT
A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.
Température de stockage conseillée entre 5 et 25°C.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Durée de vie en emballage d'origine fermé : au moins 2 ans après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.

CARACTÉRISTIQUES	
Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Carton de 4
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*

Autres : Vernis UHS 2:1 BESA GLASS			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60260105	5 L	Pièce	Carton de 4

Association : Ce produit nécessite obligatoirement :	
Référence	**Nom produit**
60260120	Durcisseur UHS BESA GLASS

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr