DURCISSEUR POUR APPRET ET VERNIS FIRST COAT HS 2:1
DURCISSEUR NORMAL
60260215

Impression le 25.11.2026



En bref :

Pour la réparation et la remise en peintures des véhicules avec un système en bicouche
Excellente résistance aux rayures
Possède un très bon comportement à l'extérieur

Ce vernis a été conçu pour la réparation et la remise en peintures des véhicules avec un système en bicouche. Il permet d'obtenir une excellente résistance aux rayures et au contact. Il est très facile à appliquer et possède un très bon comportement à l'extérieur.

APPLICATION
Ce produit est conseillé pour la rénovation des phares en polycarbonate, tout en permettant la récupération de l'esthétique originale.

PREPARATION DE LA SURFACE
Le vernis s'applique directement sur la base mate (hydrodiluable ou solvantée), après 30 min. de désolvatation. Quand il est à appliqué sur une base hydrodiluable, il faut s'assurer d'une évaporation totale de l'eau avant l'application du vernis. Pour l'application sur des phares en polycarbonate, poncer au préalable avec un grain 800 et si nécessaire, dégraisser la surface avec le N. 94

MODE D´EMPLOI
Bien agiter avant d´appliquer. Appliquer deux couches croisées avec un intervalle de 10-15 min pour l'évaporation.
Note : On peut employer le durcisseur normal ou le durcisseur rapide FIRST COAT avec le même rapport de mélange.
Il faut permettre l'évaporation complète du solvent entre couches et avant étuvage afin de réussir une brillance finale soyeuse et homogène.

STOKAGE
À stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. La température de stockage est conseillée entre 5 et 25 ºC. La durée de vie dans son emballage d'origine fermé : Au moins 2 ans après sa fabrication.

DANGEREUX. RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

FIRST COAT est un vernis acrylique bi-composant HS d’une brillance éclatante et d’une incroyable résistance aux rayures.
Ce vernis aide la laque à mieux supporter les agressions au quotidien et contribue au maintien de l’esthétique et de la valeur du véhicule.
En plus de ses performances exceptionnelles, FIRST COAT est un produit à haut extrait sec permettant ainsi de disposer d’une teneur en solvants réduite.
Un produit destiné aux carrossiers les plus exigeants, à la recherche d’une réparation de qualité.
Très bonne tenue dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Carton de 4
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Couleur	Incolore
Recouvrabilité	24h

Type de produit	Pur
Rendement théorique	8-9 m²/L (50 my)
COV	516 (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Viscosité	35 sec. +/- 5 Ford N°4C (à 20°C)
Volume	2,5L

Autres : Durcisseur pour appret et vernis FIRST COAT HS 2:1

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
60260214	Durcisseur RAPIDE	Pièce	Carton de 4
60260215	Durcisseur NORMAL	Pièce	Carton de 4



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr