APPRÊT GARNISSANT HS 2C GRIS CLAIR 7035 4 LITRES

60400251

Impression le 25.11.2026



En bref :

Idéal pour les réparations des véhicules légers et industriels
Stockage entre 5°C et 25°C
Pour un bon accrochage sur l'acier, le galvanisé, l'aluminium et le plastique

Formule bi-composants à haut pouvoir couvrant et garnissant. Idéal pour la réparation des véhicules légers ou véhicules industriels. Facile à appliquer sur tous supports, il permet un ponçage aisé.
Facile à poncer comme apprêt en couche moyenne. Il est nécessaire de rajouter un diluant si il est utilisé comme une couche épaisse ce qui retardera le ponçage.
Excellente accroche sur de l'acier, de l'aluminium, du galvanisé et éléctrozingué propres.
Accroche également sur des plastiques tels que PP-EDM, PVC, PA, PC, MA, SMC et NORYL.

MODE D'EMPLOI
Laisser 3-4 minutes entre chaque couches afin de favoriser la désolvation.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC
Rendement théorique (m²/L) : 9 - 10 (50 my)
Brillance 60° - 60° : Mat satin
Recouvrabilité : 2 - 3 heures

STOCKAGE
À stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière du soleil. La température de stockage est conseillée entre 5 et 25°C. Sa durée de vie dans l'emballage d'origine fermé est de au moins 2 ans après sa fabrication.

APPLICATION
Cet apprêt a été pensé pour la réparation de l'auto et des véhicules industriels.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES			
Unité de vente	Bidon	Densité	1.59 ± 0.03
Conditionnement	Carton de 4	Type de produit	PUR
Images	Photos non contractuelles		
Désignation commerciale	*Non renseignée*		

Autres : Apprêt garnissant HS 2C			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60400250	Gris clair 7035 1 litre	Bidon	Carton de 4
60400251	Gris clair 7035 4 litres	Bidon	Carton de 4

Association : Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
60401049	Couvercle mélangeur

Association : Ce produit nécessite obligatoirement :	
Référence	**Nom produit**
60400266	Durcisseur normal E224 pour BESA CAR/EXPRESS

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr