RÉSINE DE PROTECTION POLYURÉTHANE 3:1 2K RANGERS NOIR

TRO12167

Impression le 25.11.2026



En bref :

Le produit présente une excellente résistance chimique (huile, essence, eau, sel) et mécanique (rayures, taches).
Résistant aux intempéries (filtres UV) et à la corrosion (agents anticorrosifs).
Peut être appliqué sur divers substrats.
Peut être appliqué avec un pistolet anti-gravillon UBS et avec un pistolet à gravité conventionnel.

Ce produit est un agent de protection polyuréthane à 2 composants avec effet structurel.

APPLICATION
Il peut être appliqué sur les substrats suivants :
- Acier, acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium – appliquer après avoir préalablement poncé la surface avec un papier abrasif de grain P180 à P320 ou nettoyé la surface par grenaillage à un degré de propreté Sa 2 ½ selon la norme PN-ISO 12944-4.
- Stratifiés en polyester – poncer avec du papier abrasif P180.
- Mastics polyester – poncer avec du papier abrasif P120 à P240, souffler, dégraisser.
- Plastiques – dégraisser, poncer avec du papier abrasif P240, dégraisser, utiliser le promoteur d'adhésion. En raison de la variété des plastiques, effectuez un test d'adhésion.

Ne pas appliquer sur les apprêts 1K mono-composant. Utilisez plutôt un apprêt acrylique ou époxy 2K à deux composants ou un primaire réactif.
Ne pas appliquer le produit RANGERS directement sur les métaux bruts d'usine ou sur les revêtements bruts des pièces de carrosserie du marché secondaire.

MODE D'EMPLOI
Proportion de mélange : 3:1
Agiter le récipient du produit, dévisser le bouchon, ouvrir le couvercle, ajouter le durcisseur. Fermez le bouchon et mélangez très soigneusement.
Durée de durcissement : 1h à 20°C (sec hors poussière) / 3 j à 20°C (sec à cœur) (les températures inférieures à 20°C augmentent considérablement le temps de séchage).
Séchage : Pour rendre le séchage physique plus rapide, il est recommandé de recuire à 45°C maximum pendant 50-60 min. Laissez 1.5 à 2 h d'évaporation avant le traitement chimique.
Avertissement : Le processus de séchage n'accélère pas le durcissement complet du revêtement. Il est recommandé d'attendre 7 jours pour atteindre la dureté totale (utilisation intensive).

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Couleur	incolore
Aspect	visqueux
Durée de stockage	12 mois

Normes	ISO 3664-1 / ISO3864-4
Température de stockage	15°C - 25°C
Poids	1Kg
Point éclair	27 ºC
Volume	790ml + 210ml

Autres : Résine de protection polyuréthane 3:1 2K RANGERS

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
TRO12167	Noir	Pièce	Piece
TRO12196	Transparent	Pièce	Piece





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr