VERNIS ACRYLIQUE HS 2:1
1L
TRO5750

Impression le 25.11.2026



En bref :

Haute teneur en solides.
Temps de durcissement court.
Très haute brillance.
Facile à appliquer.
Très durable et très résistant.

Vernis acrylique bicomposant de haute qualité, spécialement conçu pour les réparations rapides de véhicules. Il présente une faible teneur en COV et offre une résistance renforcée aux rayures (SR - Scratch Resistant). Ce vernis est idéal pour les retouches localisées ainsi que pour la peinture complète de la carrosserie.

APPLICATION
Le vernis acrylique 2:1 peut être appliqué sur :
- Les couches de base.
- Les anciennes finitions en bon état après matage et dégraissage.

Pour ternir la couleur, nous recommandons ce qui suit :
- toile abrasive grise avec un produit de matage.
- Papier abrasif avec gradation de 600÷800 (pour le mottage sur l'eau).
- papier abrasif avec une gradation de 360÷400 (pour le ponçage à la machine).

MODE D'EMPLOI
Proportions de mélange : 2:1
Diluer à maximum 10%.
Temps d'évaporation : 5-7min (entre les couches) / 5-10min (avant le séchage)
Temps de séchage à 20°C : ≃15min
Temps de séchage à 60°C : ≃30min
Les températures inférieures à 20°C prolongent considérablement le temps de séchage.
Séchage par chauffage IR possible en 15-20 selon l'épaisseur de la couche et du type de chauffage. Attendre environ 10min avant de commencer le séchage par chauffage. Ne pas dépasser les 60°C.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Proportion de mélange	2 : 1 + 10%
Couleur	Transparent

Viscosité	15-16s / 20°C
Durée de vie	2 h à 20°C
Durée d'évaporation	5-7 min (entre les couches) / 5-10 min (avant le maintien à température)
atr_duree_de_duricssement	15 min à 20°C / 30 min à 60°C

Autres : Vernis acrylique HS 2:1

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
TRO5750	1L	Pièce	Piece
TRO5751	5L	Pièce	Piece



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr