CIRE CORPS CREUX WAX PROTECT

15100020

Impression le 25.11.2026



En bref :

Produit mono composant à base de cire transparente et de substance insoluble.
Protège les corps creux de la corrosion.
Chasse l'humidité en s'infiltrant dans les cavités afin d'obtenir un revêtement de protection étanche et élastique.
S'utilise dans l'industrie automobile, la carrosserie, garages, atelier, bricoleur, pl.

WAX PROTECT est un produit mono-composant conçu à base de cire transparente et de substances insolubles, destiné à protéger les corps creux (ex: porte, capot, seuils) de la corrosion. S'infiltre dans les cavités tout en chassant l'humidité, obtenant ainsi un revêtement de protection étanche et élastique. Aucune incidence avec les revêtements existants.

APPLICATIONS
Industrie automobile, Carrosserie, Garages, ateliers, Bricoleur, Industrie autobus.

CARACTÉRISTIQUES
État physique : Liquide, bonne sag-résistance
Couleur : Noir
Viscosité (20°C) Brookfield : 100 - 200 Pas (Spindle 6 / V½)
Densité (20°C) DIN 51757 : 1,03 - 1,06 kg/ltr.
Teneur en matières sèches : 57,0 - 62,0 %

Propriétés physiques et chimiques:
Temps ouvert à ± 20°C, 65% RV : 120 - 180 Minute (± 600 mu)
Température de séchage à ± 20°C, 65% RV : 4 - 6 Heures (± 600 mu)
Résistance chimique Durci résistant à : Eau, sel de salage, huile, acides légers et bases
Résistance température Durci résistant à : -25 °C - +80 °C
Consommation Épaisseur de couche ± 600 mu mouillé : ± 0,6 kg/m2 ± 0,6 ltr/m2
Nettoyer Matériel frais : Solvants
Matériel durci Mécaniquement

Diluant :
Solvants

Brouillard salin :
DIN 50021 : Jusqu'à 1000 Heures Ri 0 à 400 mu couche sèche

Flexibilité :
DIN 53152 (+70°C) : Pas de formation de fissures, Pas de renoncement total
DIN 53152 (-30°C) : Pas de formation de fissures, Pas de renoncement total

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Adhère sur : Sur différentes surfaces métaux, PVC

Adhésion :
DIN 53151 : Gt 0 sur différentes surfaces métaux, PVC

RECOMMANDATIONS
Agiter avant usage. Nettoyer les surfaces à traiter. Ce produit peut être mélangé avec un solvant, selon l'application faite.

STOCKAGE
Conserver le produit entre +10°C et +30°C. Ne pas exposer au soleil et chaleur. Peut tenir 2 ans.

.

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles
Couleur	Noir
Odeur	Odeur typique de cire/solvant
Température	Matière de travail >45°C
Volume	1L

Densité	0,6576 Kg/dm3
Solubilité dans l'eau	Insoluble
Viscosité	100 - 200 Pas (Spindle 6 / V½)
Composition	A base de cire, dissout par solvants.

Autres : Cire corps creux WAX PROTECT			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15100020	1L	Cartouche	Cartouche

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
10050045	Cire corps creux WAX CAR
10350005	Prolongateur flexible pour aérosol de 60cm
SHP626	Pistolet pneumatique anti-gravillon/cire P03
SHP628	Pistolet anti-gravillon/cire buse réglable P08

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr