COLLE MS POLYMERE GLASS FIX 2

15150116

Impression le 25.11.2026



En bref :

Colle MS polymère
Conçue pour le remplacement des vitres de véhicules
Sans solvant, ni isocyanate, ni silicone
Nettoyage facile
Temps de séchage : 30 minutes

GLASS FIX est une **colle** de haute qualité spécialement conçue pour le remplacement des **vitres de véhicules**. Ce produit fait appel à la technologie de pointe du MS Polymère développé spécifiquement pour la pose directe de pare-brises.

- Résistance traction DIN 53504 : environ 1,6N/mm²
- Élasticité à la rupture : environ 350%
- Module d'allongement 100% : 2,9N/mm²
- Perte de volume : environ 3%
- Shore A (20°C) : 55
- Température mise en œuvre : 5°C à 40°C
- Temps de séchage : 30 minutes

CERTIFIÉ SELON LA NORME FMVSS 212. Sans solvant, ni isocyanate ni silicone. Bonne résistance mécanique, peu odorant. Élasticité permanente de -40°C à +90°C.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Couleur	Noir
Densité	environ 1.35	Température de fonctionnement	de 5°C à 40°C

Autres : Colle MS POLYMERE GLASS FIX 2			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15150115	Poche 400ml	Pièce	Carton de 12
15150116	Cartouche 290ml	Cartouche	Cartouche

Produits similaires	
Référence	**Nom produit**

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr