COLLE ÉPOXY DE HAUTES PERFORMANCES EPX GRIP

15150625

Impression le 25.11.2026



En bref :

Colle haute performance
Peut être utilisée avec tous types de pistolets
Peut être peinte
Résistante jusqu'à 230°C
Excellente protection contre la corrosion

EPX GRIP est un système adhésif époxy structurel à deux composants destinés aux collages sur le métal et le composite. Cartouche universelle pouvant être utilisée avec tous types de pistolet ayant un rapport de déclenchement élevé (recommandé 26:1).

APPLICATION
Colle idéale pour des panneaux, ainsi que des éléments de carrosserie automobile.

DURÉE D'OUVERTURE
Durée d'ouverture de 60 minutes, manipulation dans les 4 heures à 23°C, durcissement complet en 24 heures. Également "durée humide" ou "délai d'utilisation". La durée pendant laquelle l'adhésif est suffisamment humide pour se coller à un second substrat en cours de matage dans le lit d'adhésif. La durée d'ouverture dépend de la température. Toutes les données fournies ont été mesurées à 23°C.

DURÉE DU TRAVAIL
Pendant la durée du travail, la pièce déjà assemblée peut encore être repositionnée. Ne séparez pas l'assemblage collé.

SÉCHAGE
Durée pendant laquelle l'adhésif est assez dur pour tenir seul. La durée de séchage des pièces fraîchement collées dépend du type et de la hauteur des forces extérieures qui agissent sur l'adhérence. Typiquement, 0,75 à 1 MPA est nécessaire. Dans tous les cas, les forces de pelage qui agissent sur l'adhérence doivent être réduites autant que possible. La pièce doit être serrée ou fixée jusqu'à ce que la durée de séchage soit atteinte.

- Peut être peinte
- Résiste à des températures jusqu'à 230°C
- Soudable par points (non durci !)
- Excellente protection contre la corrosion
- Absorption d'énergie élevée et très bonne performances en cas de collision.

TEMPS D'UTILISATION
Temps ouvert : 60min (23°C)

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Temps de travail : 90min (23°C)
Temps de manipulation : 4 heures (23°C)
Cure complète : 24 heures (23°C)

EPX Grip (A-Part)
Chimie : Epoxy
Couleur : Noir
Consistance : Pâte visqueuse
Densité spécifique (g/ml) : 1,08
Rapport en poids : 1,9
Ratio en volume : 2,0
Odeur : Aucune

EPX Grip (B-Part)
Chimie : Amine
Couleur : Fauve
Consistance : Pâte visqueuse
Densité spécifique (g/ml) : 1,13
Rapport en poids : 1,00
Ratio en volume : 1,00
Odeur : Amine légère

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Couleur	noire
Volume	220 ml	Odeur	inodore
Température	+ 230°C	Aspect	pâte visqueuse

Autres : Colle époxy de hautes performances EPX GRIP			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15150625	EPX Grip colle époxy à hautes performances 220ml	Pièce	Carton de 12

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
15150626	Buse de rechange pour EPX GRIP
15250051	Pistolet à cartouche PRO GUN 2000
D380316	Pistolet cartouche manuel TAJIMA CONVOY SUPER 12
SHP660	Pistolet cartouche et poche pneumatique P20
SHP662	Pistolet à piston pneumatique P25
SHP664	Pistolet P30
SHP666	Spray pistolet pour joint pulvérisable P55
SUP625	Pistolet pneumatique SUMAKE

S'utilise avec	
Référence	**Nom produit**
15150626	Buse de rechange pour EPX GRIP

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr