MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ BUTYLE BP-10

15200115

Impression le 25.11.2026



En bref :

S'adapte aux variations de dilatation des matériaux
Ne se fissure pas
Etanchéité parfaite au fil des saisons

Mastic butyle pelliculaire pour joints cachés et facilement démontable, pour joints à faible mouvement pour la construction et l'industrie. Mastic monocomposant de réticulation neutre transformant en un joint souple avec une peau de protection au contact de l'humidité atmosphérique.

- Basé sur Olivé BP10
- Peut être peint
- Imperméable à la vapeur
- Empêche la condensation
- Joint facilement démontable
- Excellente adhérence sur tous les support
- Blanc

Domaines d'application

- Pour joint statique ou faible mouvement max 5%
- Imperméabilisation des joints utilisés dans la construction et l'industrie : chambre froide, toiture, panneaux de béton, carrosserie…
- Attention : Non durcissant

Adhère sur :

- Béton
- Maçonnerie et briques
- Métaux divers
- Bois
- PVC
- Verre

Cartouche de 300ml,
12 unités par carton

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Instruction d'utilisation

Coupez l'extrémité de la partie filetée de la cartouche et vissez la canule d'application. Coupez l'extrémité de la canule à 45° (diam mini 5mm) de manière à obtenir une ouverture adéquate pour l'application. Placez la cartouche dans le pistolet et appliquer.
Appliquez le mastic dans le joint en appuyant de manière répétée et régulière sur la gâchette du pistolet et en faisant glisser la buse le long du joint. Après l'application, lissez la surface à l'aide d'un outil approprié (par exemple, une spatule) et éliminez l'excès de matériau.
Si nécessaire, les surfaces adjacentes du joint doivent être protégées pour éviter les taches avec un ruban de masquage. Les rubans de masquage doivent être retirés avant que la formation de peau.

Conseils d'application :

- Température d'application comprise entre -5°C et +40°C.
- Les surfaces doivent être exemptes de poussière et de particules libres.
- Les surfaces non poreuses doivent être nettoyées à l'aide d'un solvant et d'un chiffon en coton propre et non pelucheux.
- L'excès de solvant doit être éliminé avant évaporation à l'aide d'un chiffon propre.
- Les supports non poreux peuvent être mouillés.
- Les supports poreux doivent être secs.

Limites :

- N'adhère pas au PE, PP, PTFE (Teflon®).
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de ce produit pour l'étanchéité de pierres naturelles
- En raison de la grande variété de supports possibles, nous recommandons un test préliminaire de compatibilité et d'adhérence. Si nécessaire, appliquer un primaire pour améliorer l'adhérence.
- Veuillez respecter la date de péremption.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Température	-5°C et +40°C
Volume	300 ml	Couleur	Blanc
Point d'inflammation	> 55°c		

Autres : Mastic d'étanchéité butyle BP-10			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15200115	Masti-flex mastic étanchéite souple gris 310ml	Cartouche	Cartouche

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
15150015	Buse classique pour cartouche mastic
15150017	Buse double sortie pour cartouche mastic
15150018	Buse spéciale joint de sertissage pour cartouche mastic
15250051	Pistolet à cartouche PRO GUN 2000
D380316	Pistolet cartouche manuel TAJIMA CONVOY SUPER 12
SHP660	Pistolet cartouche et poche pneumatique P20
SHP662	Pistolet à piston pneumatique P25
SHP664	Pistolet P30
SHP666	Spray pistolet pour joint pulvérisable P55

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
SUP625	Pistolet pneumatique SUMAKE

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr