MASTIC MS POLYMÈRE DE COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ TECHSEAL

15200125

Impression le 25.11.2026



En bref :

Adhérence multi matériaux
MS Polymère
Élasticité permanente
Très bonne résistance aux agents atmosphériques

TECHSEAL est un joint adhésif polyvalent MS polymère très flexible et peignable. Adhère sur la plupart des matériaux tels que l'acier, l'acier galvanisé, l'inox, l'aluminium, le verre, le bois, ainsi que la plupart des plastiques.
TECHSEAL s'utilise en maintenance, construction navale, ferroviaire, réparation automobile, bâtiment, etc.
Pour de meilleurs résultats, utiliser sur surfaces dégraissées à l'aide de Stick Solv (15150337).

APPLICATION
Il s'utilise en construction et en maintenance industrielle, automotive, bâtiment, ferroviaire, navale etc...Il est tout particulièrement recommandé en automobile pour tout collage nécessitant une élasticité permanente, idéal pour collage de renfort de capot, collage d'aile sur passage de roue, collage d'éléments composites entre eux, ou sur tout autre support (ex : becquet, spoiler...).

Grâce à sa dureté élevée, il permet un tack rapide. S'utilise sur tous types de matériaux tels que le métal, bois, verre, plastique, composite, surfaces sèches comme humides.

Forte résistance mécanique
Haute adhérence sur tous supports.
Très bonne résistance aux agents atmosphériques.
Peut être peint.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Volume	290ml
Dureté Shore A	58
Tension	tension de traction 2,6n/mm²
Étanchéité	1,60g/ml

Température	température de traitement +5°C à +40°C
Résistance	thermique : -40°C à +90°C
Séchage	à coeur : 3mm en 24h
Viscosité	800m/sec
Allongement à la rupture	350%

Autres : Mastic MS polymère de collage et étanchéité TECHSEAL

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
15200125	Blanc	Cartouche	Carton de 12
15200130	Noir	Cartouche	Carton de 12

Produits conseillés

Référence	Nom produit
15150015	Buse classique pour cartouche mastic
15150017	Buse double sortie pour cartouche mastic
15150018	Buse spéciale joint de sertissage pour cartouche mastic
SHP660	Pistolet cartouche et poche pneumatique P20
SHP666	Spray pistolet pour joint pulvérisable P55





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr