MASTIC FIBRE D840 VERT 6356 FIBRE DE VERRE 1.8KG

60250005

Impression le 25.11.2026



En bref :

Tous supports
Haut pouvoir garnissant
Facilité de ponçage
Grande souplesse de travail

Le D840 est un mastic avec une forte capacité de remplissage. Il adhère sur les tôles en acier galvanisé, les surfaces en aluminium, en acier, sur les supports en bois, mais aussi sur les éléments en plastique renforcé de fibre de verre. Ce produit permet un masticage souple et homogène. Très facile à poncer donnant une surface sans porosité.

APPLICATION
Approprié pour la réparation de petits dommages de rouille.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Temps de séchage	4-5 min
Couleur	Vert 6356	Ponçage	P80-120
Densité	1.75 +/- 0.05 g/cc	Proportion de mélange	2%
Type de produit	Polyester - Peroxyde	Temps de travail 20°C	20 à 30 min
Application	A la spatule	Temps de durcissement	5 min
Épaisseur	1000 - 3000µ		

Autres : Mastic fibre D840 Vert 6356 fibre de verre 1.8kg			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60250005		Pièce	Carton de 8

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

S'utilise avec	
Référence	**Nom produit**
60250024	Tube durcisseur pour mastic et fibre 40g

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr