MASTIC POLYESTER WHITE D835

60250008

Impression le 25.11.2026



En bref :

Facile à mélanger et à appliquer
Facile à poncer
Haute élasticité

Mastic polyester multifonctions universel avec une parfaite adhérence sur tôles galvanisées, surfaces acier et aluminium avec un haut pouvoir garnissant. Facile à spatuler et sans porosités. Ponçage très facile.

APPLICATION
Mastic multifonctions universel utilisable comme mastic de remplissage et de finition.

MODE D'EMPLOI
Lors de l' application le support doit être propre, sec et dégraissé.
Dosage : Adjonction de 2 à 3 % en poids de durcisseur en pâte. Éviter tout surdosage de durcisseur car il peut provoquer une remontée pigmentaire ou un changement complet de teinte sur le vernis de finition.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Ponçage	P120-220
Épaisseur	1000-3000µ	Temps de travail 20°C	30 minutes
Temps de durcissement	5 minutes	Proportion de mélange	2-3%
Temps de séchage	3 minutes	Poids	1,6 kg

Autres : Mastic polyester white D835			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60250008		Pièce	Carton de 6

Produits similaires	
Référence	**Nom produit**
INC04019	Coffret vis bois + cheville 670 pcs

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Ce produit nécessite obligatoirement :	
Référence	**Nom produit**
60250024	Tube durcisseur pour mastic et fibre 40g

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr