MASTIC POLYESTER D820 JAUNE

60250025

Impression le 25.11.2026



En bref :

Développé pour la tôlerie et la carrosserie
Haut pouvoir garnissant
Très bonne flexibilité

D820 est un **mastic polyester** spécialement développé pour la tôlerie et la carrosserie.
Il se distingue par une excellente accroche, un haut pouvoir garnissant et une très bonne flexibilité.

Il est idéal sur :

- Acier et aluminium dépolis et dégraissés
- Acier zingué dépoli et dégraissé
- Stratifiés à base de polyester et de verre (GFK/GRP) rectifiés, mastics polyesters, primaires
- Acryliques et époxy
- D'anciens revêtements ou ceux d'usine bien rectifiés
- Bois et produits à base de bois séchés et dégraissés

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Ponçage	P80-120
Épaisseur	1000-3000µ max	Proportions de mélange	2-3%
Temps de durcissement	5 minutes	Volume	1,1 L
Temps de travail	20 minutes (à 20°)	Poids	2 kg
Temps de séchage	5-6 minutes		

Autres : Mastic polyester D820 jaune			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60250025	Mastic polyester FIRST FAST	Pièce	Carton de 6

Ce produit nécessite obligatoirement :	
Référence	**Nom produit**
60250024	Tube durcisseur pour mastic et fibre 40g

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr