DURCISSEUR C69 EXPRESS AIR

60260002

Impression le 25.11.2026



En bref :

Vernis prêt à l'emploi à durcissement rapide
Idéal pour effectuer les retouches de carrosserie automobile ou la peinture totale
Adhérence excellente

Le H79 est un vernis prêt à l'emploi à durcissement rapide. Après 3.5h à 23°C la surface est prête pour effectuer un polissage brillant.
Sa basse viscosité constante pendant 1h permet que son utilisation soit simple. Ce produit est idéal pour effectuer les retouches de carrosseries automobiles ou la peinture totale.
Sur les bases mates à l'eau et au solvant, ce vernis possède une adhérence excellente. Sa résistance au vieillissement est particulièrement bonne. La valeur maximale de COV étant de 420 g/l, ce vernis est conforme à la Norme 2004/42 et appartient à la sous-catégorie IIB(d).

PRÉPARATION SUPPORT
Base opaque pour système double-couche au solvant et à l'eau

CARACTÉRISTIQUES
Composition : Résines acryliques oxhydrilées
Poids spécifique : 0,993 ± 0,03 kg/l
Couleurs disponibles : Transparent incolore

RECOMMANDATIONS
Respecter les rapports de dosage.
Ne pas utiliser le produit en dessous de 10°C.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Volume	2,5L

Autres : Durcisseur C69 EXPRESS AIR			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60260002	Durcisseur C69 EXPRESS AIR	Pièce	Carton de 4

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr