VERNIS SÉCHAGE RAPIDE UHS 2:1 SPEED GLOSS

60260150

Impression le 25.11.2026



En bref :

Séchage rapide UHS 2:1
Résistant aux rayures, UV et agents chimiques
Respect de la norme européenne

SPEED GLOSS est un **vernis** conçu pour des systèmes bicouches en base hydro et solvantée, pour des réparations partielles.
SPEED GLOSS se distingue grâce à son excellent aspect et sa vitesse de durcissement qui permet la disponibilité du véhicule 40 minutes après l'application du vernis. En cabine, le vernis sera sec en 20 minutes à 40°C, 10 minutes à 60°C et en 5 minutes en séchage infra-rouge.
Permet de réaliser un polissage en à peu près une heure. Excellente résistance aux UV, aux rayures ainsi qu'aux agents chimiques.
SPEED GLOSS permet réaliser un polissage 1 heure après séchage. Le produit est résistant aux rayures, aux UV ainsi qu'aux agents chimiques. Il possède un contenu en diluants organiques respectant la norme Européenne 2004/42/CE

PREPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces réparées devront être correctement imprimées, apprêtées, poncées et en dernier dégraissées avec du SD7/10. Sécher avec un tampon d´essuyage.
Postérieurement appliquer directement sur la base mate (solvantée ou hydro) après avoir laissé écouler 30 minutes depuis son application ou celle-ci soit complètement mate.

MODE D´APPLICATION
Appliquer 2 couches croisées en attendant 5 à 10 min entre chaque couche pour permettre les diluants de s'évaporer. Privilégier une buse de 1,2 mm pour de meilleurs résultats.
Possibilité d´emploi du vernis entre 5ºC et 35ºC. Le produit a été testé en applications avec des conditions extrêmes (humidité et température).
Après avoir réalisé de mélange des deux composants, effectuer l'application dans les 30 premières minutes.

CARACTÉRISTIQUES
Densité à 20ºC (g/cc) : 0,98 ± 0,02
Viscosité de livraison à 20ºC : 24 - 28 sec. Ford nº 4
% Extrait sec (poids / volume) : 52.5 % ± 2 poids; 43 % ± 2 vol. (Mélangé avec durcisseur)
V.O.C. (g/l) : 415 (prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Couleur : Incolore

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l) : 7,5 - 8,5 (50-60 my)
Brillance 60º-60º : 100 %
Recouvrabilité : 24 h

STOCKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 30ºC. Durée de vie en emballage d'origine fermé : Au moins 2 ans après sa fabrication. Au-delà consulter notre département technique.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Recouvrabilité	24h
Densité	0,98 ± 0,02 (à 20ºC)	Viscosité	24 -28 sec. Ford N°4
Couleur	Incolore	Rendement théorique	7,5 - 8,5m²/l (50-60 my)
Brillance 60°-60>MAT	100%	Volume	5L

Autres : Vernis séchage rapide UHS 2:1 SPEED GLOSS			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60260150	Vernis séchage rapide UHS 2:1 SPEED GLOSS	Pièce	Carton de 4

Ce produit nécessite obligatoirement :	
Référence	**Nom produit**
60260155	Durcisseur séchage rapide pour vernis SPEED GLOSS

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr