DURCISSEUR SÉCHAGE RAPIDE POUR VERNIS SPEED GLOSS

60260155

Impression le 25.11.2026



En bref :

Séchage rapide UHS 2:1
Résistant aux rayures, UV et agents chimiques
Respect de la norme européenne

SPEED GLOSS est un vernis conçu pour des systèmes bicouches en base hydro et solvantée, pour des réparations partielles. SPEED GLOSS se distingue grâce à son excellent aspect et sa vitesse de durcissement qui permet la disponibilité du véhicule 40 minutes après l'application du vernis. En cabine, le vernis sera sec en 20 minutes à 40°C, 10 minutes à 60°C et en 5 minutes en séchage infra-rouge. Permet de réaliser un polissage en à peu près une heure. Excellente résistance aux UV, aux rayures ainsi qu'aux agents chimiques.

SPEED GLOSS permet réaliser un polissage 1 heure après séchage. Le produit est résistant aux rayures, aux UV ainsi qu'aux agents chimiques. Il possède un contenu en diluants organiques respectant la norme Européenne 2004/42/CE

PREPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces réparées devront être correctement imprimées, apprêtées, poncées et en dernier dégraissées avec du SD7/10. Sécher avec un tampon d´essuyage.
Postérieurement appliquer directement sur la base mate (solvantée ou hydro) après avoir laissé écouler 30 minutes depuis son application ou celle-ci soit complètement mate.

MODE D´APPLICATION
Appliquer 2 couches croisées en attendant 5 à 10 min entre chaque couche pour permettre les diluants de s´évaporer. Privilégier une buse de 1,2 mm pour de meilleurs résultats.
Possibilité d´emploi du vernis entre 5ºC et 35ºC. Le produit a été testé en applications avec des conditions extrêmes (humidité et température).
Après avoir réalisé de mélange des deux composants, effectuer l´application dans les 30 premières minutes.

CARACTÉRISTIQUES
Densité à 20ºC (g/cc) : 0,98 ± 0,02
Viscosité de livraison à 20ºC : 24 - 28 sec. Ford nº 4
% Extrait sec (poids / volume) : 52.5 % ± 2 poids; 43 % ± 2 vol. (Mélangé avec durcisseur)
V.O.C. (g/l) : 415 (prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Couleur : Incolore

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Rendement théorique (m²/l) : 7,5 - 8,5 (50-60 my)
Brillance 60º-60º : 100 %
Recouvrabilité : 24 h

STOKAGE
A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 30ºC. Durée de vie en emballage d'origine fermé : Au moins 2 ans après sa fabrication. Au-delà consulter notre département technique.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Recouvrabilité	24h
Densité	0,98 ± 0,02 (à 20ºC)	Viscosité	24 -28 sec. Ford N°4
Couleur	Incolore	Rendement théorique	7,5 - 8,5m²/l (50-60 my)
Brillance 60°-60>MAT	100%	Volume	2,5L

Autres : Durcisseur séchage rapide pour vernis SPEED GLOSS			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60260155	Durcisseur séchage rapide pour vernis SPEED GLOSS	Pièce	Carton de 4

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr