PEINTURE NOIRE MATE F-863

60400320

Impression le 25.11.2026



En bref :

Primaire de peinture
Bonne adhérence
Excellent pouvoir couvrant
Séchage rapide
Brillance 60° - 60° Mat

F-863 est un primaire de peinture avec une bonne adhérence mais aussi un excellent pouvoir couvrant tout en séchant rapidement.

APPLICATION
Idéale pour être laissé comme finition grâce à son bel aspect.

MODE D'EMPLOI
Le support doit être propre, sec et exempt de toutes poussières. Dégraisser préalablement la surface avant application.

STOCKAGE
A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 30 °C.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles
Densité	1,60 ± 0,05 g/cc à 20 °C
COV	498 g/l (Prêt à l'emploi) Application Airless
Type de produit	Alkyde
Finesse de broyage	25 - 30 µ

Extrait sec produit	73% ± 2 en poids; 49 % ± 2 VOL.
Viscosité	95 - 105" Ford n.° 4 à 20 °C
Rendement	13 - 15 m2/l (35 µm)
Recouvrabilité	24 h

Autres : Peinture noire mate F-863			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Peinture noire mate F-863			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
60400320	Peinture F863 6kg	Kilo	Cartonde 4

Ce produit nécessite obligatoirement :	
Référence	**Nom produit**
CD750001-1	Diluant pistolet 60-70% f714
CD750006-1	Diluant brosse URKISOL 222

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr