LAQUE NITROSYNTHÉTIQUE URKI-LAC

60400321

Impression le 25.11.2026



En bref :

Laque nitrosynthétique
À usage industriel
Pour la réparation automobile
Laque métallisée monocouche
Aspect satiné et lisse
Brillance 60° - 60°: >85%

Cette laque nitrosynthétique est une laque métallisée en monocouche, qui est facile d'application avec une bonne tenue de teinte et de la brillance mais surtout qui sèche rapidement.

DOMAINE D'APPLICATION
À usage industriel et pour la réparation automobile.

APPLICATION
Spécialement développée pour les jantes en aluminium. Il est conseillé de laisser stabiliser le mélange dilué pendant 15 minutes, avant de commencer l'application. Pour l'utiliser comme produit anti-graffiti, il faut remplacer le diluant indiqué par Aditivo 51 anti-graffiti. Voir la fiche technique de l'additif. Lorsqu'un temps de séchage plus rapide est nécessaire pour le masquage, il est possible d'utiliser pour les petites surfaces, l'accélérateur E-750 (voir FT) ou le durcisseur E-203 dans le même rapport. Dans les deux cas, la durée de vie en pot sera réduite. La recouvrabilité peut être réalisée après 3 heures de séchage en cabine. Si le produit est utilisé comme anti-graffiti, il doit être poncé et dégraissé.

MODE D'EMPLOI
Sur acier désoxydé et dégraissé, accroche directe.
Sur acier très poli, il est conseillé d'utiliser préalablement le primaire F714.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

VOC
La teneur maximale en VOC d'URKI**LAC** est de maximum 840 g/l, respectant ainsi la norme européenne 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

STOCKAGE
Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Dilution	50-55%
Pression	2-2,5 bar
Temps de séchage	30 min à 20°C (évaporation 5-10 min.)

Viscosité	18-20" URKISOL 300
Pistolet	1,3 – 1,5 mm
Rendement	10-12 m2 /L (25µ)
Recouvrabilité	24 h

Autres : Laque nitrosynthétique URKI-LAC

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
60400321	Peinture Urkilac 4L	Litre	Cartonde 4

S'utilise avec

Référence	Nom produit
CD750125-1	Diluant universel URKISOL 300

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr