PRIMAIRE EPOXY F286/2

CD650013-2

Impression le 25.11.2026



En bref :

Permet une excellente protection anticorrosion
Peut être recouvert d'un mastic polyester une fois sec
Séchage RAPIDE en 15 minutes
Recouvrable en 30 minutes
Accroche sur tous types de métaux

Ce primaire Epoxy F286/2 permet une excellente protection anticorrosion et accroche sur tous types de métaux.
Peut être recouvert d'un mastic polyester une fois sec.
Séchage rapide en 15 minutes et recouvrable en 30 minutes.

CARACTÉRISTIQUES
Couleur : Gris 7035
Volume : 4L
Densité à 20°C (g/cc) : 1.23 ± 0.05
Finesse de Broyage (µ) : 20 - 25
Viscosité de livraison à 20°C : 33 sec. ± Ford N°4
% Extrait sec (poids / volume) : 41% ± 2 poids; 21% ± 2 volume (mélange avec durcisseur)
V.O.C. (g:l) : 655 (mélange avec durcisseur)
Type de produit : Epoxy modifié
Conditions d'application conseillées : T > 10°C, humidité < 75 %
Température de stockage conseillée : entre 5 et 25°C.

CONSEILS D'APPLICATION
Grenaillage recommandé Sa 2.5. Sinon : désoxydation et dégraissage manuels.
Après 30 minutes peut être recouvert avec mastics polyester.
Après 1h de séchage, brillance maximale.

STOCKAGE ET DURÉE DE VIE
A stocker couvert dans un lieu fais et ventilé en évitant l'exposition au soleil.
La durée de vie de ce produit dans son emballage d'origine fermé est de 2 ans après sa fabrication.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Volume	2L

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Primaire EPOXY F286/2			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
CD650013-2	Durcisseur 2:1 E91 2L	Litre	Bidon

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr