LOT DE 3 RÉSINES DE FEINAGE 251 / 252 / 253

INC04010

Impression le 25.11.2026



En bref :

Résine de freinage faible 251 - 251 résine de freinage faible 50ml

Cette **résine de freinage** permet d'obtenir une bonne résistance aux vibrations et un un démontage en toute facilité.
Ce produit est essentiellement recommandé pour freiner des vis telles que : vis de réglage, vis pointeaux ...
Viscosité 800-1800 cPs.
Début de prise : 15 à 20 minutes
Flacon de 50ml

Temps de durcissement	Manipulation 15 à 30 min / Fonctionnel en 1 à 3h / Temps final 12h
Résistance à la température	-55 à +150°C
Charge	4 - 8 Nm
Densité	1.05 g/cm³
Couleur	Magenta
Odeur	Typique
Durée de vie	24 mois
Base	Methacrylatester
Résistance au cisaillement	3-5 N/mm²
Viscosité	800-1800cPs
Filetage	24 (max)
Remplissage des trous	0.2mm
Volume	50ml
Début de prise	En 15 à 20min

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Point éclair	>100°C

Résine de freinage moyenne 252 - 252 résine de freinage moyenne 50ml

Cette **résine de freinage** permet d'obtenir une bonne résistance aux vibrations et un démontage en toute facilité.
Elle est recommandée pour freiner tous les types de vis et d'écrous, en particulier pour des pièces en mouvement comme outils pneumatiques, compresseurs, matériel de transport...
Viscosité 1500-3000 cPs.
Début de prise : 15 à 20 minutes
Flacon de 50ml

Charge	17 - 22 Nm
Temps de durcissement	10 à 20 min de manipulation / Fonctionnelle en 1 à 3h
Résistance à la température	-55 à +150°C
Filetage	M36 (max)
Densité	1.05g/cm³
Couleur	Bleu foncé
Odeur	Caractéristiques
Durée de vie	24 mois
Base	Methacrylatester
Résistance au cisaillement	9-13 N/mm²
Viscosité	1500-3000cPs
Remplissage des trous	0.25mm
Volume	50ml
Début de prise	En 15 à 20min
Point éclair	>100°C

Résine de freinage forte 253 - 253 résine de freinage forte 50ml

La **résine de freinage** forte 253 dispose d'une résistante élevée aux vibrations et possède une extrême résistance aux fluides et gaz industriels pour des assemblages ne devant pas être démontés.

UTILISATION
Elle est recommandée pour le blocage permanent de goujons sur bloc-moteurs, corps de pompes.

Couleur	Vert
Volume	50ml
Début de prise	En 5 à 20min
Viscosité	500-1000 cPs

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Lot de 3 résines de feinage 251 / 252 / 253			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
INC04010		Ensemble	Ensemble

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr