LOT DE 3 D825 MASTIC POLYESTER LEGER UNIVERSEL BEIGE 1455 1.4KG/1L

INC04011

Impression le 25.11.2026



En bref :

Mastic allégé D825 universel Beige 1455 - 1,4kg

Ce mastic de basse densité est facile d'application grâce à sa fine texture. Facile à poncer et sans porosité, il possède un pouvoir garnissant. Absence de pores et haut rendement.

APPLICATION
S'applique sur de l'acier, de l'aluminium (préalablement poncé) mais aussi sur de l'électro-zingué
Utilisable comme mastic de remplissage et/ou de finition.

MODE D'EMPLOI
Support : Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
Dosage : Adjonction de 2 à 3 % en poids de durcisseur en pâte. Éviter tout surdosage de durcisseur car il peut provoquer une remontée pigmentaire ou un changement complet de teinte du vernis de finition.
Ponçage : Après le temps de séchage. Comme mastic de remplissage, dégrossissage : à sec avec P80 - P120, finition : à sec avec P120 - P 240
Comme mastic de finition, dégrossissage : à sec avec P120 - P180, finition : à sec avec P180 - P240
Durée de conservation : Environ 6 à 8 mois dans l'emballage d'origine fermé à une température entre 18 et 20°C.

Livré sans durcisseur.

Couleur	Beige 1455
Température	au minimum +5°C
Application	A la spatule
Épaisseur	1000 à 3000µ
Temps de travail	30 min
Temps de séchage	3 min

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Ponçage	P120 - 220
Proportions de mélange	2-3%
Poids	1,4 kg

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles

Autres : Lot de 3 D825 mastic polyester leger universel beige 1455 1.4KG/1L

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
INC04011		Ensemble	Ensemble

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr