LOT DE 12 PU-SP MOUSSE PU MULITI USAGE APPLICATION PISTOLET 750 ML

INC04020

Impression le 26.11.2026



En bref :

Mousse polyuréthane multi-usage application pistolet PU-SP - Mousse polyuréthane multi usage application pistolet PU-SP

PU-SP est une **mousse polyuréthane** multi-usage qui s'applique au pistolet.
Haut rendement, adhérence forte et bonne isolation thermique et acoustique.

UTILISATION
Utilisation en intérieur et en extérieur
Scellement et fixation de fenêtres ou cadres de portes
Remplissage d'écarts entre tuyaux et passages de tubes

INFORMATIONS TECHNIQUES
Temps de découpe : 20-25 min
Absorption d'eau DIN53428 : max 1%
Résistance à la compression : 0,04 - 0,05 MPa
Résistance à la traction 0,07 - 0,08 MPa
Conductivité thermique DIN 52612 : 0,036 W/mK à 20 °C
Degré d'inflammabilité DIN 4102 - 1 : B3

Volume	750ml
Densité	16-18 kg/m³
Température	Min. +5°C pour application
Séchage	1h30 à 5h selon la température et l'humidité
Formation de peau	5 - 10 min
Température de stockage	+5°C / +25°C

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles

Autres : Lot de 12 PU-SP mousse PU muliti usage application pistolet 750 ml

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
INC04020		Ensemble	Ensemble

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr