LOT DE 12 PU-SC MOUSSE PU MULTI USAGE APPLICATION AVEC CANULE 750 ML

INC04021

Impression le 25.11.2026



En bref :

Mousse polyuréthane multi-usage application avec canule PU-SC - Mousse polyuréthane multi usage application avec canule PU-SC

PU-SC est une mousse polyuréthane multi-usage applicable manuellement.
Haut rendement, adhérence forte et bonne isolation thermique et acoustique.

APPLICATION
Utilisation en intérieur et en extérieur
Scellement et fixation de fenêtres ou cadres de portes
Remplissage d'écarts entre tuyaux et passages de tubes

INFORMATIONS TECHNIQUES
Temps de découpe : 20-30 min
Absorption d'eau DIN53428 : max 1%
Résistance à la compression : 0,04 - 0,05 MPa
Résistance à la traction 0,12 - 0,14 MPa
Conductivité thermique DIN 52612 : 0,039 W/mK à 20 °C
Degré d'inflammabilité EN 13501 - 1 : F

Volume	750ml
Densité	20-25 kg/m³
Température	Min.+5°C pour application
Séchage	1h30 à 5h selon la température et l'humidité
Formation de peau	5 - 10 min
Température de stockage	+5°C / +25°C

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles

Autres : Lot de 12 PU-SC mousse PU multi usage application avec canule 750 ml

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
INC04021		Ensemble	Ensemble

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr