APPRÊT ANTICORROSIF RUST FILLER

TRO5730

Impression le 25.11.2026



En bref :

Apprêt anti corrosif protégeant les pièces métalliques rouillés.
S'applique sur élément corrodés dont la rouille visible à été nettoyé.
Sèche vite et s'applique rapidement.
Bonne résistance aux dissolvants.

Protection active contre la corrosion et apprêt en un seul produit. Protège le métal contre le développement ultérieur de la corrosion en liant la rouille et en créant une couche de base protectrice. Il prépare la surface rouillée pour un traitement ultérieur. Le produit se caractérise par un temps de séchage rapide, une utilisation facile et une très bonne résistance aux solvants. Peut être appliqué sur une surface rouillée, nettoyée uniquement de la rouille légèrement collante.

MODE D'EMPLOI
- À l'aide d'une brosse métallique, nettoyez la zone endommagée de la saleté et de la rouille peu adhérente.
- Bien agiter le flacon avant utilisation.
- Appliquer le produit uniformément sur la surface rouillée.
- Selon le degré de corrosion, il est recommandé d'appliquer 3 à 4 couches de produit.
- Avant de poursuivre le traitement, attendez que le temps de réaction soit terminé, jusqu'à ce que la surface devienne bleu-noir.

Directement sur la surface protégée peuvent être appliqués :
- Un apprêt acrylique au plus tôt 3 heures environ après l'application de la dernière couche.
- Du mastic (sur surface poncée et non poncée), mais au plus tôt 3 heures environ après l'application de la dernière couche.
- Du vernis acrylique en spray (du point de vue de la protection contre la corrosion, de la durabilité du revêtement et de l'effet final, il est recommandé d'utiliser une couche intermédiaire sous forme d'apprêt acrylique).

Pour un résultat final optimal, il est recommandé :
- Avant d'appliquer l'apprêt acrylique directement sur la couche séchée de Rust Filler, poncer délicatement la surface avec un papier fin, par exemple P320 à sec, puis éliminer la poussière (peut être essuyé délicatement avec un dissolvant silicone) et appliquer l'apprêt acrylique.
- Avant d'appliquer une couche de finition en spray directement sur le Rust Filler séché, poncer la surface à sec avec du papier P500 ou humide avec du papier P1000 – P1200.
- Avant d'appliquer le mastic directement sur la couche séchée de Rust Filler, poncer la surface à sec avec du papier P150 – P180.

Recommandations : utiliser uniquement dans des zones bien ventilées ou à l'extérieur.
Remarque : pour des raisons de sécurité, respectez toujours les données figurant sur la fiche de données de

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

sécurité du produit.

Temps de séchage : 6-8 heures (à 20°C et 50% d'humidité relative).

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Odeur	Légère
Volume	100ml	Séchage	6 à 8 heures
Couleur	beige	Rendement	env. 2m²
Densité	env. 1.02 g/cm3		

Autres : Apprêt anticorrosif RUST FILLER			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
TRO5730		Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr