VERNIS ACRYLIQUE SPARK 07 UHS 2:1

TRO8760

Impression le 25.11.2026



En bref :

Teneur en matières solides très élevée >50%.
Excellent aspect du revêtement.
Facile à appliquer.
Très bonne absorption du brouillard de pulvérisation.
Excellente aptitude à l'étalement.

Vernis acrylique de haute qualité à très faible teneur en COV, idéal pour les réparations de petites surfaces ainsi que pour la peinture complète de la carrosserie. Il apporte une brillance intense et met en valeur la profondeur de la couleur de base. Ce vernis forme une couche résistante aux UV et offre une excellente résistance mécanique.

APPLICATION

Les vernis acryliques bicomposants peuvent être appliqués par-dessus :
- Vernis de base.
- Anciens revêtements en bon état après ternissement et dégraissage.

Pour dégraisser les superficies, nous conseillons :
- le tissu abrasif non-tissé gris avec du pâte à dépolir,
- papier de verre d'une gradation de 600÷800 (pour dépolir à humide),
- papier de verre d'une gradation 360÷500 (pour dépolir à machine).

MODE D'EMPLOI

Proportions de mélange : 2:1
Diluer à maximum 5%.
Temps d'évaporation : 5-10min (entre les couches) / 10min (avant le traitement thermique).
Temps de durcissement à 20°C : 3h (sec au toucher) / 13h (durée d'usage) / 7j (dureté totale).
Temps de durcissement à 60°C : 15min (sec au toucher) / 15min + 4h (durée d'usage) / 15min + 4j (dureté totale).
La température au-dessous de 20°C rend la durée du séchage plus longue.
Un séchage avec une lampe IR est possible en 15-20min selon l'épaisseur de la couche et le type de lampe. Ne pas dépasser les 60°C. Attendez environ 10min avant de commencer le séchage.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Images	Photos non contractuelles
Proportion de mélange	2 : 1 + 0-5%
Viscosité	17-19s / 20°C
Durée de vie	3,5 h à 20°C

Durée d'évaporation	5-10 min (entre les couches) / 10 min (avant le traitement thermique)
Durée de durcissement	40 min à 20°C
Volume	5 L
Couleur	Transparent

Autres : Vernis acrylique SPARK 07 UHS 2:1

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
TRO8760	Vernis acrylique SPARK 07 UHS 2:1	Pièce	Piece

Ce produit nécessite obligatoirement :

Référence	Nom produit
TRO8761	Durcisseur SPARK 07 UHS 2:1

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr